2015年吸湿速干服装比较试验结果汇总表

序号	标称产品名称	规格型号	标称商标	标称生产/经销商名称	吸湿性(洗前)		吸湿性(洗后)		速干性(洗前)		速干性(洗后)
					指标值	实测值	指标值	实测值	指标值	实测值	指标值
1	男装针织休闲短袖上衣	175/92A×1 180/96A×2	Columbia	哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	201 0.3 172 149	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	205 0.4 179 161	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.18 10848	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
2	男短袖上衣	180/100A×3	new balance	新百伦贸易（中国）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	230 0.2 186 172	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	265 0.3 200 200	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 11160	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
3	短袖T恤	160/84A×1 165/88A×1 170/92A×1	斯凯奇 SKECHRES	广州市凯捷商业有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	160 4.8 144 141	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	165 8.0 102 131	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.18 10896	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
4	长裤	175/92A×1 180/96C×1 180/102C×1	NAUTICA	上海联亚商业有限公司	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]≥90 芯吸高度[纬向]/	101 4.9 103 62	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]≥90 芯吸高度[纬向]/	101 4.9 108 75	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000	0.36 10824	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000
5	T恤	170/92A×2 165/88A×1	滨波	三星法绅贸易（上海）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	283 0.4 109 119	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	240 0.9 122 137	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 14544	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
6	T恤衫	180/96A×1 185/100A×2	LACOSTE	帝凡黎国际贸易（上海）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	265 0.2 137 121	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	280 0.2 159 143	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 14400	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
7	男式针织T恤衫	180/100A×2 175/96A×1	HASKI	生产商：可祺时装（苏州）有限公司 经销商：上海联亚商业有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	319 1.8 100 126	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	311 2.8 89 114	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 10776	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
8	男式T恤	175/96A×1 180/100A×1 170/92A×1	KROCEUS	经销企业：上海嘉麟杰运动用品有限公司 制造企业：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	219 0.2 126 129	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	221 0.3 130 129	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 11568	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
9	针织T恤衫	185/104A×2 190/108A×1	派格 BIGPACK	派格户外用品（上海）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	330 0.2 175 161	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	326 0.3 200 200	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 14184	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
10	短袖针织衫	180/96A×2 175/92A×1	NIKE	耐克体育（中国）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	233 0.6 137 115	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	244 3.0 113 107	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 11136	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
11	短袖圆领T恤	185/100A×1 180/96A×2	BLACK YAK	中国总代理：北京布来亚克户外运动用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	228 0.6 160 137	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	250 0.7 159 143	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 10344	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000

序号	标称产品名称	规格型号	标称商标	标称生产/经销商名称	吸湿性(洗前)		吸湿性(洗后)		速干性(洗前)		速干性(洗后)
					指标值	实测值	指标值	实测值	指标值	实测值	指标值
12	男款速干圆领功能T	180/96A×2 185/100A×1	凯乐石	湛江市玛雅旅游用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	330 ★ 141.3 18 26	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	350 0.5 76 104	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 12672	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
13	男装速干针织圆领衫	175/96B×1 180/100B×1 185/104B×1	ADVANTURER	上海安迪维特旅游用品有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	382 0.4 152 137	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	404 0.5 176 164	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 12720	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
14	翻领短袖T恤	190/108A×1 180/100A×1 175/96A×1	MIZUNO	上海美津浓有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	205 ★ 95.2 66 77	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	215 ★8.0 91 105	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 11160	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
15	男式运动印花上衣	180/100A×2 190/108A×1	asics 亚瑟士	亚瑟士（中国）商贸有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	157 0.2 143 132	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	168 0.2 188 180	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.42 10752	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
16	男装针织运动服	180/96A×1 175/92A×2	UNDER ARMOUR	安德阿镆贸易（上海）有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	217 0.5 145 137	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	252 81.2 86 81	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 11448	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
17	男短袖针织衫	185/100A×3	安踏	安踏（中国）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	215 0.2 173 156	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	233 0.3 183 180	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 13104	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
18	T恤衫	175/96A×3	KOLUMB 哥仑步	上海哥仑步户外用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	201 0.4 126 115	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	201 0.4 145 139	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.48 11088	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
19	男圆领短T	175/92A×1 170/88A×1 185/100A	Telent 天伦天	富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	204 0.8 138 132	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	219 ★ 15.7 117 137	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 12264	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
20	运动T恤	185/104A×2 190/108A	YONEX	广州市威健体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	371 0.2 137 133	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	408 ★ 14.2 77 68	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.18 13128	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
21	T-恤	185/108A×1 180/104A×2	Lafuma	勒夫马商贸（北京）有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	231 29.0 65 66	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	233 30.3 61 60	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.18 12264	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000

序号	标称产品名称	规格型号	标称商标	标称生产/经销商名称	吸湿性(洗前)		吸湿性(洗后)		速干性(洗前)		速干性(洗后)
					指标值	实测值	指标值	实测值	指标值	实测值	指标值
22	男短袖T恤衫	180/100A×1 170/92A×1 175/96A×1	le coq sportif	宁波乐卡克服饰有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	217 2.9 121 150	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	215 0.8 165 171	蒸发速率/ 透湿量/	0.18 11544	蒸发速率/ 透湿量/
23	针织衫	170/88Y×1 165/88Y×2	Callaway	上海赞英时装有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	206 0.2 200 175	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	211 0.3 170 170	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 12288	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
24	T恤衫	175/96A×2 180/100A×1	万星威	上海迪桑特商业有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	151 ＞300 25 23	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	192 ＞300 29 31	蒸发速率/ 透湿量≥10000	滴水扩散时间大于300s，无法测试。 10656	蒸发速率/ 透湿量≥10000
25	男士短袖POLO	170/96A×1 175/104A×1 170/100A×1	GOLFINO	上海静玛商务咨询有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	248 0.3 200 189	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	256 0.6 102 127	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 12456	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
26	T-恤（TR）	180/100A×2 185/104A×1	EXR	依革思儿（上海）商贸有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	★175 3.3 155 161	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	★176 6.9 125 149	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 11424	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
27	训练系列短袖T恤	190/104A×1 185/100A×2	LI-NING(李宁)	李宁（中国）体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	242 3.0 101 106	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	246 0.6 163 161	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 16104	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
28	T恤	175/96A×2 180/100A×1	salomon	亚玛芬体育用品贸易（上海）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	253 0.6 117 129	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	262 0.4 83 119	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 16272	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
29	柏瑞 Barrie men 男式圆领功能T恤	185/104A×2 180/100A×1	ACTIONFOX	上海森帝诺体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	204 0.2 141 160	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	210 0.4 170 167	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 14880	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
30	男式短袖速干T恤	190/108B×3	Toread 探路者	北京探路者户外用品股份有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	161 4.0 139 150	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	162 0.7 137 158	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 10920	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
31	针织T恤衫	180/104A×2 185/108A×1	KOLON SPORT	富恩施（北京）贸易有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	★186 47.3 63 71	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	★202 9.5 120 109	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.36 12456	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000

序号	标称产品名称	规格型号	标称商标	标称生产/经销商名称	吸湿性(洗前)		吸湿性(洗后)		速干性(洗前)		速干性(洗后)
					指标值	实测值	指标值	实测值	指标值	实测值	指标值
32	男款短袖速干T恤	175/92A×1 180/96A×1 185/100A×1	Beaume	中山市锐邦服饰有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	295 16.1 142 153	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	300 0.2 193 193	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 12648	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
33	男速干长裤	190/96A×1 185/92A×1 180/88A×1	LONSDALE (龙狮戴尔)	浙江隆仕升服饰有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[经向]/ 芯吸高度[纬向]/	123 22.2 180 143	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[经向]/ 芯吸高度[纬向]/	138 9.7 199 173	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000	0.42 13560	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000
34	斯诺克男式快干短袖T恤	180/96A×2 185/100A×1	诺诗兰	南京边城体育用品股份有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	★172 0.3 160 149	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	★181 0.3 175 184	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 13272	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
35	T恤衫	175/100A×1 185/108B×1 180/104B×1	奥索卡	北京奥索克体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	312 0.7 117 129	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	317 1.6 107 125	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 12024	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
36	T恤	175/88A×3	THE NORTH FACE （北面）	威富服饰（中国）有限公司上海分公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	286 0.6 200 200	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	292 0.6 200 200	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 14352	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
37	短袖上衣	185/104A×1 180/100A×2	adidas	阿迪达斯体育（中国）有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	232 1.0 154 152	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	246 0.4 183 183	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 11064	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
38	男功能长裤	185/96B×1 190/100B×2	DUNLOP	福建省呈威体育用品有限公司	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]≥90 芯吸高度[纬向]/	★87 16.3 160 145	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]/ 芯吸高度[纬向]≥90	★86 6.3 140 152	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000	0.48 10032	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000
39	女式休闲服	175/96A×1 170/92A×1 180/100A×1	3·UNUSUL	上海飞达羽绒服装总厂	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	214 0.7 185 186	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	221 0.3 200 200	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 10728	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
40	圣保罗男式POLO领短袖T恤	175/96A×2 180/100A×1	GREANVAVE (绿波)	浙江绿波户外用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	213 1.3 147 158	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	221 1.3 154 193	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 10944	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
41	男式圆领功能T恤	180/96A×1 185/100A×1 190/104A×1	圣弗莱	圣弗莱（福建）户外用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	268 0.2 133 149	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	284 0.2 181 193	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 13368	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
42	翻领短T恤	175/92A×1 180/96A×1 170/88A×1	匹克	福建泉州匹克体育用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	224 0.4 156 146	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	261 0.2 200 193	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 11952	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000

序号	标称产品名称	规格型号	标称商标	标称生产/经销商名称	吸湿性(洗前)		吸湿性(洗后)		速干性(洗前)		速干性(洗后)
					指标值	实测值	指标值	实测值	指标值	实测值	指标值
43	男式休闲长裤	185/100A×2 180/96A×1	爬山虎 ON TOP CREEPER	南通普瑞达服饰有限公司	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]≥90 芯吸高度[纬向]/	162 5.0 175 163	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]≥90 芯吸高度[纬向]/	162 5.0 172 159	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000	0.30 10416	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000
44	M'S CAP 1 SW GRAPHIC T-SHIRT 男式化纤内衣-上衣	190/120A×1 185/112A×2	PATAGONIA	南京麦金利户外用品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	227 3.0 145 160	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	240 0.3 188 191	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 10944	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
45	短袖T恤	185/116A×2 180/108A×1	Jack wolfskin	上海联亚商业有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	272 0.3 182 161	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	290 0.3 200 180	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.30 12696	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
46	男装户外短袖恤衫	185/100A×1 180/96A×2	NIKKO	新丽运动用品（珠海）有限公司	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]/ 芯吸高度[纬向]≥90	★102 34.8 79 97	吸水率≥100 滴水扩散时间≤5 芯吸高度[经向]/ 芯吸高度[纬向]≥90	★102 ＞300 79 79	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000	0.42 12408	蒸发速率/ 透湿量≥8000
47	休闲短裤	180/92A×1 180/88A×1 175/86A×1	Timberland	威富服饰（中国）有限公司	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	111 ＞300 99 43	吸水率/ 滴水扩散时间/ 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]/	124 58.4 130 57	蒸发速率≥/ 透湿量≥8000	滴水扩散时间大于300s，无法测试。 10584	蒸发速率≥0.18 透湿量≥8000
48	针织运动服	180/108B×3	Quechua	上海莘威运动品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	302 0.2 182 170	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	320 0.2 200 200	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.42 10800	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000
49	针织运动服	185/120B×2 185/132B×1	kalenji	上海莘威运动品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	284 0.2 177 155	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]≥100 芯吸高度[横向]/	356 0.2 200 198	蒸发速率/ 透湿量/	0.24 11376	蒸发速率/ 透湿量/
50	针织运动服	170/100A×3	DOMYOS	上海莘威运动品有限公司	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	306 0.2 181 191	吸水率≥200 滴水扩散时间≤3 芯吸高度[直向]/ 芯吸高度[横向]≥100	280 0.2 191 190	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000	0.24 12072	蒸发速率≥0.18 透湿量≥10000

注：1、排名不分先后，比较试验结果仅对样品负责，不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况；

2、表中“★”表示该项目实测值与标准值或明示不符；

3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传；

实测值	
0.18 13584	
0.24 10728	
0.18 12240	
0.30 9240	
0.18 11616	
0.18 16104	
0.30 14568	
0.18 11016	
0.18 12576	
0.24 11544	
0.18 10848	

实测值	
0.36 12888	
0.18 12864	
0.24 11664	
0.42 12816	
0.18 10272	
0.24 12024	
0.48 11184	
0.24 12072	
★ 0.12 12384	
0.18 12744	

实测值
0.24 11904
0.18 12744
滴水扩散时间大于300s，无法测试。 11064
0.18 12936
0.24 14976
0.30 15552
0.18 12600
0.24 12984
0.30 11448
0.36 14712

实测值	
0.30 11856	
0.42 11568	
0.24 12552	
0.18 12600	
0.18 14520	
0.24 10968	
0.42 10008	
0.24 10176	
0.24 10728	
0.24 13344	
0.24 11376	

实测值	
0.36 10800	
0.18 10992	
0.24 12168	
滴水扩散时间大于300s，无法测试。 11520	
0.30 10320	
0.30 10608	
0.24 11424	
0.30 11592	